



Akryl zewnętrzny

Opis produktu

Akryl zewnętrzny is a high-quality, plasto-elastic one-component joint sealant based on acrylic dispersions.

Właściwości

- Łatwy w aplikacji
- Po utwardzeniu odporny na wodę i odbarwienie.
- Może być malowany po utwardzeniu
- Very good adhesion on many porous surfaces and aluminium

Zastosowanie

- Joints with movement till max. 15%
- Connection joints in building industry
- Joints on window sills, between plinths and walls, between masonry, ...

Dane techniczne

Baza	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Naskórkowanie	około 20 min.
Gęstość	około 1.50 g/ml
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie	± 15 %
Skurcz po utwardzeniu	około 15%
Temperatura stosowania	+5°C → +30°C
Odporność termiczna	-20°C → +80°C

Info: czas naskórkowania i szybkość utwardzania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
Czyste, wolne od kurzu i tłuszczu.
- Przygotowanie podłoża
Podłoża bardzo porowate należy zagruntować rozcieńczonym produktem Akryl zewnętrzny (1 część Akryl zewnętrzny + 2 części wody).
- Podłoża
Akryl zewnętrzny ma dobrą przyczepność do następujących podłoży: Wszystkie typowe porowate podłoża budowlane, beton, brick, drewno, itd.. Akryl zewnętrzny nie ma dobrej przyczepności lub nie nadaje się do kamień naturalny, podłoża bitumiczne, szkło, Corroded metals. Zalecamy wstępny test przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu.

Aplikacja

- Aplikacja
Nie nakładać, jeśli występuje ryzyko deszczu lub mrozu podczas procesu utwardzania.
- Narzędzia aplikacyjne
Za pomocą ręcznego, pneumatycznego lub akumulatorowego pistoletu do uszczelniania.



Akryl zewnętrzny

- Czyszczenie
Nieutwardzony Akryl zewnętrzny można usunąć z podłoża i narzędzi wodą.
- Wykańczanie
Finish with a spatula or putty knife.
- Naprawa
Tym samym materiałem.

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.
Niebezpieczne. Należy przestrzegać środków ostrożności.

Pakowanie/Logistyka

Kolor: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.
Opakowanie: Proszę zapoznać się z katalogiem produktów, odwiedzić stronę internetową Soudal lub skontaktować się z przedstawicielem Soudal.
Okres przydatności : 18 miesięcy w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C., Chronić przed mrozem.

Normy i certyfikaty

- France: Label SNJF elastic sealant Facade 12.5P
- Informacje dotyczące etykiety SNJF i wytycznych certyfikacji można znaleźć na stronie www.oc-sfjf.fr.

Wymiary wspólne

- Min. width for joints: 5 mm
Max. width for joints: 20 mm
Min. depth for joints: 5 mm
Recommendation for sealing jobs: joint width = joint depth
- Use PE backer rods before applying the sealant in large joints to avoid 3- point adhesion.

Zalecenia

- Nie stosować do klejenia akwariów.
- Nie stosować w aplikacjach mających stały kontakt z wodą.
- Daje się malować większością farb.
- Farba musi być wystarczająco elastyczna, by można ją było nakładać na plasto-elastyczny uszczelniacz.
- Biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych farb, zalecamy przeprowadzenie testu kompatybilności przed aplikacją.
- Can be used externally if painted afterwards.

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.