

Epofix Turbo - syringe

Opis produktu

Epofix Turbo - syringe is a fast curing two component adhesive based on epoxy resins.

Właściwości

- 2-component application nozzle
- Szybkoschnący
- Wysoka siła klejenia
- Szybki przyrost wytrzymałości końcowej

Zastosowanie

- Bonding of most common materials such as porcelain, ceramics, jewels, glass, metal, timber, tiles, etc.

Dane techniczne

Baza	Epoxy resins
Konsystencja	Ciecz
System utwardzania	Chemical curing
Czas wysychania	ca. 10 minuty
Gęstość	ca. 1,10 g/ml
Lepkość	ca. 10.000 mPa.s
Czas otwarty	ca. 4 minuty
Temperatura stosowania	15 °C - 25 °C
Odporność termiczna	-40°C → +90°C

Uwaga: czas odparowania, czas otwarty i szybkość wysychania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
Podłoże musi być nośne, czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone.
- Przygotowanie podłoża
Nie wymaga wstępnego przygotowania powierzchni.
- Podłoża
Epofix Turbo - syringe ma dobrą przyczepność do następujących podłoży: wszystkie typowe materiały. We recommend a preliminary adhesion test on any substrate.

Aplikacja

- Aplikacja
Cut the nozzle at the same height and apply the necessary amount of adhesive. Mix both components thoroughly. Bring both parts together within a maximum of ca. 4 minuty after mixing. Apply the adhesive evenly on one of the parts to be glued on. Join materials and clamp for at least 10 minutes or press them together.



Epofix Turbo - syringe

- **Czyszczenie**
Epofix Turbo - syringe can be cleaned before curing from tools and material with Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex or white spirit. Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.
- **Naprawa**
Tym samym materiałem.

Zalecenia BHP

Niebezpieczne. Należy przestrzegać środków ostrożności.

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Pakowanie/Logistyka

Opakowanie: Dostępne różne rozmiary. Zapoznaj się z katalogiem produktów, stroną internetową Soudal lub skontaktuj się z przedstawicielem Soudal.

Okres przydatności : 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu w suchym i chłodnym i miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C

Zalecenia

- After using, put the closing cap on the nozzle.

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.